

# Краска мелкофактурная



**грунтование поверхности**  
гру-ка глубокого проникновения  
расход: 80-120 г/м<sup>2</sup>  
инструмент: валик



**колерование**  
краска интерьерная сб  
расход: 140-160 г/м<sup>2</sup>  
колеруем чёрной колер  
пастой в серый цвет



**1-й слой (через 24 часа  
после грунтования)**  
краска интерьерная сб  
расход: 140-160 г/м<sup>2</sup>  
цвет: серый  
наносим валиком



**через 24 часа**  
лак "кракелюр"  
расход: 70-100 г/м<sup>2</sup>  
• наносим валиком в 2-3 слоя  
• межслойная сушка 5 часов



**колерование**  
краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
колеруем светло-коричневой колер  
пастой в светло-коричневый цвет

**через 5 часов после  
лака "кракелюр"**  
краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
цвет: светло-коричневый  
наносим шпателем



**через 24 часа**  
лак пропиточный  
расход: 100-160 г/м<sup>2</sup>  
цвет: рябина  
наносим губкой



**колерование**  
эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
колеруем красной колер  
пастой в красный цвет

**через 24 часа после лака пропит.**  
эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
цвет: белый, красный  
наносим кистью



# Краска мелкофактурная



## грунтование поверхности

гру-ка глубокого проникновения  
расход: 80-120 г/м<sup>2</sup>  
инструмент: валик



## колерование

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
колеруем тёмно-коричневой  
колер пастой в коричневый цвет

## 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
цвет: коричневый  
наносим шпателем, щёткой для выравнивания обоев и кистью



## 2-й слой (через 24 часа)

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
цвет: коричневый  
• малярным скотчем делим поверхность на полосы  
• наносим шпателем, щёткой для выравнивания обоев и кистью



## колерование

лак пропиточный  
расход: 100-160 г/м<sup>2</sup>  
колеруем синей и маджента колер пастой в синий и маджента цвет

## 3-й слой (через 24 часа после 2-го)

лак пропиточный  
расход: 100-160 г/м<sup>2</sup>  
цвет: махагон, палисандр, синий, бесцветный, маджента  
наносим кистью поочерёдно



## колерование

эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
колеруем тёмно-коричневой и синей колер пастой в синий и тёмно-коричневый цвет



## 4-й слой (через 24 часа после 3-го)

эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
цвет: синий, тёмно-коричневый  
наносим кистью поочерёдно



# Краска мелкофактурная



## грунтование поверхности

грунтовка глубокого проникновения  
расход: 80-120 г/м<sup>2</sup>  
инструмент: валик



## колорование

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
колорую фиолетовой колерной пастой в фиолетовый цвет

## 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
цвет: фиолетовый  
• наносим шпателем  
• рисунок создаем щёткой для разравнивания обоев



## шлифование (через 24 часа)

шлифуем поверхность  
шлиф-машинкой



## 2-й слой (после шлифования)

эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
цвет: белый  
наносим полусухой кистью по верху, подчёркивая рельеф



## 3-й слой (через 24 часа)

эмаль перламутровая  
расход: 100-200 г/м<sup>2</sup>  
цвет: серебристо-белый  
наносим полусухой кистью по верху, подчёркивая рельеф



# Краска мелкофактурная



## грунтование поверхности

гру-ка глубокого проникновения  
расход: 80-120 г/м<sup>2</sup>  
инструмент: валик



## колерование

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
колеруем светло-коричневой колер  
пастой в светло-коричневый цвет



## 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

краска мелкофактурная  
расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>  
цвет: светло-коричневый  
инструмент: шпатель, кисть,  
щётка для обоев, кельма



## шлифование (через 24 часа)

шлифуем поверхность  
шлиф-машинкой



## 2-й слой (после шлифования)

лак пропиточный  
расход: 100-160 г/м<sup>2</sup>  
цвет: махагон, палисандр  
инструмент: кисть и губка




## колерование

эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
колеруем коричневой и жёлтой  
колерами пастой в коричневый и  
жёлтый цвет



## 3-й слой (через 24 часа после 2-го)

эмаль универсальная матовая  
расход: 100 г/м<sup>2</sup>  
цвет: коричневый, жёлтый  
инструмент: кисть и губка



# Краска мелкофактурная (эффект дерева)



## грунтование поверхности

гру-ка глубокого проникновения

расход: 80-120 г/м<sup>2</sup>

инструмент: валик



## 1-й слой

эмаль унив матовая

расход: 100 г/м<sup>2</sup>

цвет: чёрный

инструмент: валик



## колерование

краска мелкофактурная

расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>

колеруем чёрной колер пастой в серый цвет



## 2-й слой

краска мелкофактурная

расход: 400-700 г/м<sup>2</sup>

цвет: серый

- метал. кельмой наносим сплошной тонкий слой;
- создаём эффект дерева декоративным аппликатором;
- после полного высыхания через 24 часа полируем шлиф-машинкой.

